



## Scheda Tecnica

# Holzmasse K2

Stucco bicomponente per legno

cod. 1950XX cod. 1960XX







#### **DESCRIZIONE**

Stucco bicomponente, a base poliestere, arricchito di polveri minerali, farina di legno e pigmenti. E' caratterizzato da una struttura medio-fine, adatto a riparare tutti i tipi di difetti nelle superfici di legno, inclusa parti. La sua speciale ricostruzione di formulazione fornisce la flessibilità necessaria e la resistenza meccanica, favorendo una facile applicazione ed una buona carteggiabilità; basso effetto sbiancante quando levigato.

Ritiro molto limitato, elevata capacità di riempimento.

Disponibile in 16 colori standard e anche con il servizio di colorazione a campione.

I colori possono essere miscelati tra di loro per ottenere sfumature diverse.

## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per superfici interne ed esterne. Parquet, arredi da interno, arredamento da giardino. Cornici di finestre, porte, persiane. Rotture, nodi, parti mancanti compresi I bordi di pannelli e tavole.

Caratteristiche	U.M.	Value
Densità	g/cm <sup>3</sup>	1,4
Viscosità (Brookfield 23°C, 10 rpm, aspo Tc)	сР	150.000 - 200.000
Residuo secco	%	85
Tempo di gel (20°C)	minuti	5-10*
Rapporto di catalisi a 10-20°C	%	2-2,5
Rapporto di catalisi a >20°C	%	1-1,5

\*disponibile su richiesta con maggiore tempo di gel:10-15 min.





#### MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie vernici o tracce di sporco.



Aggiungere il catalizzatore nelle proporzioni indicate, in base alla temperatura ambiente. Per il prodotto in cartuccia, usare la pistola dosatrice (cod.1960). Miscelare bene. Il tempo di lavorabilità è 5-10 minuti a seconda delle condizioni climatiche.



Applicazione a spatola



Fare asciugare per 5-10 minuti prima di applicare la seconda mano.



Fare asciugare preferibilmente 30-40 minuti prima di carteggiare.



Carteggiare con grana P180-P220 o maggiori, in base alla finitura desiderata.



Procedere con il trattamento prescelto.

#### RACCOMANDAZIONI TECNICHE

La capacità di assorbimento dello stucco è diversa rispetto al legno grezzo. Si prega di testare il colore del prodotto per verificare se è adatto per il vostro uso. Quando si vernicia con vernici bicomponenti, specialmente nelle finiture bianche, si prega di evitare prodotti aromatici.

Stucco K2 MDF è adatto per superfici esterne se opportunamente sovraverniciato.

#### **IMBALLO**

Cod. 1950XX 6 x 125ML Cod. 1960XX 6 x 750ML

#### **STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

# **AVVERTENZE**

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Product code: 1950XX Revisione: 01 del 06.06.2019