



## Scheda Tecnica

# Cera rilucidabile per parquet liquida

Cera neutra d'api e carnauba

cod. 0690



### DESCRIZIONE

Cera liquida rilucidabile speciale per parquet, a base di pure cere d'api e carnauba. Ideale per le naturali finiture delle superfici trattate ad olio. Esente da siliconi. Nutre e protegge con facilità tutte le superfici di legno, donando un piacevole e morbido velo dalle proprietà antistatiche. La cera d'api rilucidabile per parquet, pigmentata con colori stabili e resistenti alla luce, è l'ideale per il restauro di mobili pregiati.

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITA'

Certificazione **EN 71.III**, sicuro per i giocattoli da bambini-migrazione di determinati elementi.

### RESA

16-20 m<sup>2</sup> con un litro per mano a seconda del grado di assorbimento del supporto.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da interno in legno in generale. Manutenzione del mobile antico. Adatta per la finitura di mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

### PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. Solvoil 06.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm <sup>3</sup>	0,87 ± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	>20,5 mm <sup>2</sup> /sec (40°C)
Contenuto solido	%	25 ± 2
Tempo di rilucidatura (20°C)	ore	30min.-60 min.
Tempo di essiccazione completa (20°C)	ore	12/24H



## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Assicurarsi che le vernici, le tinte o le pitture applicate in precedenza siano completamente asciutte.

Il prodotto può essere applicato su ogni tipo di fondo.

E' difficilmente sovraverniciabile.

## MODO D'USO



Prima dell'applicazione pulire accuratamente la superficie interessata. Se colorato si consiglia sempre una piccola prova preliminare.



Con un pezzo di lana o lana d'acciaio per mobili stendere uniformemente la cera



Lasciare asciugare 1 o 2 ore (a seconda del tipo di legno trattato e della temperatura).



Procedere con la lucidatura.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi. Un quantitativo eccessivo di prodotto causa la comparsa di impronte. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

Eeguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato e controllare la compatibilità con fondi non conosciuti.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

I prodotti a base di cera naturale sono di norma applicabili su tutti i tipi di fondi, vernici, tinte. Sono d'altra parte difficilmente sovraverniciabili. Si consiglia pertanto di valutare attentamente il ciclo di lavorazione nel suo complesso prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

La consistenza del prodotto varia a seconda della temperatura ambientale. Le differenze di viscosità non influenzano le performance tecniche del prodotto stesso.

Se la cera fosse tinta si consiglia una prova preliminare.

## CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. Radikal Abwachser – cod. 0042 – decerante intensivo per l'eventuale rimozione dei vecchi strati di cera
2. Top Fix – cod. 3680 – fissativo spray per cere

## BORMA COLOR SYSTEM



Colori disponibili: 08 neutro, 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 147 miele, 30 ciliegio, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, 60 nero, 05 pino, 29 ciliegio chiaro, 58 palissandro, 14 noce antico,

Paste compatibili:  
Pigmenti ad olio della serie CO



## IMBALLO

Cod. 0690	12x1Lt
Cod. 0692	2x5Lt

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 36 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0690**  
Revisione: **02 del 23.11.2021**