**Scheda Tecnica**

# Missione all'Olio

cod. CDO6840

## DESCRIZIONE

MISSIONE ALL'OLIO da utilizzare per l'applicazione della foglia d'oro e d'argento di tutte le carature su qualsiasi supporto (legno, gesso, metallo, ecc.).
Adatto anche per l'oro falso (matto, orone, ecc.) e consigliato anche per oggetti da esporre all'esterno.

## RESA

20-40 $m^2$/Lt per mano a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da interno in legno non trattato oppure precedentemente trattato con vernici ed altre finiture della gamma Borma. Adatto per la finitura di mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

## PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito a piacere con Solvoil 04 o 06.

| Caratteristiche | U.M. | Valore |
|---|---|---|
| Densità | g/$cm^3$ | 0,87 ± 0,02 |
| Contenuto solido | % | 12 ± 1 |
| Tempo di essiccazione completa (20°C) | ore | 24 ± 6 |

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Per uso come tinta su legno non trattato: levigare la superficie dell'oggetto per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da oli, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici.
Per uso come patina: assicurarsi che le vernici applicate come fondo siano completamente asciutte e comunque esenti da oli, grassi, cere e siliconi.



**B.P.S. srl** - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Il prodotto può essere applicato su fondi o finiture alla gommalacca, nitro, acriliche, poliuretaniche, anche a base d'acqua.

## MODO D'USO

Stendere con pennello piatto sulla superficie preventivamente lisciata e /o spazzolata.
.

Lasciare asciugare al riparo della polvere, da 3 a 12 ore. Il prodotto è pronto quando è appiccicoso e non tende a staccarsi dal supporto; altrimenti, lasciare asciugare ulteriormente.

Depositare quindi la foglia d'oro.
Rimuovere eventuali residui di prodotto con essenza di trementina

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.
Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato e controllare la compatibilità con fondi sconosciuti.
L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.
Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

## IMBALLO

| | |
|---|---|
| Cod. CDO6840 | 6 x 250 ML |
| Cod. CDO6841 | 6 x 500 ML |
| Cod. CDO6842 | 6 x 1 L |
| Cod. CDO6843 | 2 x 5 L |
| Cod. CDO6844 | 1 x 10 L |
| Cod. CDO6845 | 1 x 20 L |

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.
Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione.
Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnar li con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

**Prodotto ad uso professionale.**

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **CDO6840**
Revisione: **01 del 31.08.2018**



**B.P.S. srl** - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

**B.P.S. srl** - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it