



Scheda Tecnica

SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1 UNIVERSALE- ALL'ACQUA- ANTIRUGGINE

Smalto 3in1 alta viscosità, fondo-
finitura-antiruggine all'acqua

cod. NAT6900



DESCRIZIONE

Lo Smalto ad Acqua Alta Copertura è un prodotto pronto all'uso, ecologico ed inodore, di facile applicazione, adatto ad ogni tipo di supporto, in ambiente interno ed esterno. Crea un film decorativo, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, a basso ingiallimento. Grazie alla speciale formulazione con pigmenti resistenti alla luce, dura a lungo nel tempo. Scorrevole ed elastico, è caratterizzato da un'ottima distensione e non gocciola.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Lo smalto all'acqua è ad elevata densità, capacità di riempimento e copertura, è consigliato per la finitura o la manutenzione di

superfici in legno, ferro, muratura.

Non necessita di fondi appositi (ad es. legno), ma in concomitanza di superfici difficili o si desidera un effetto particolarmente pieno ed uniforme, si consiglia l'applicazione preliminare del Sottosmalto alta copertura all'acqua (NAT6910) o del Sottosmalto antiruggine (codice 6915).

RESA

8 - 12m²/L, a seconda del tipo di supporto trattato

PULIZIA E DILUIZIONE

Acqua



Caratteristiche	U.M.	Valori
Densità	g/cm ³	1,05 ± 0,05 (colori sc) 1,15 ± 0,05 (colori ch)
Viscosità Rotoviscosimetro r6, 20 rpm, 20°C	mPas	13.000 ± 2.000
Residuo secco	%	45 ± 5
Tempo di asciugatura, fuori polvere monomano (20°C)	ore	Fuori impronta 2-4 ore. Totale 12-24.
Sovraverniciabile (20°C)	ore	4

MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie vernici o tracce di sporco. Se necessario, sabbare o spazzolare per eliminare i depositi incoerenti. Sgrassare eventualmente con acqua e sapone oppure alcool.



Prodotto pronto all'uso. Diluire se necessario al 10/20% con acqua.



Applicazione a pennello o rullo rasato.



E' possibile applicare a spruzzo dopo opportuna diluizione (10/20% acqua preferibilmente demineralizzata)



Lasciare asciugare per 6h.



Carteggiare leggermente con grana 180-220.



Applicare una seconda mano.



Asciugatura completa in 24 ore.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto la luce diretta del sole, su superfici calde, in presenza di pioggia o condizioni climatiche avverse.

Temperatura di utilizzo: 10-30°C.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di prodotto applicato.

COLORI DISPONIBILI:

V. Cartella

IMBALLO

Cod. NAT6900	125ml
Cod. NAT 6901	375ml
Cod. NAT 6902	750ml
Cod. NAT 6903	2,5lt
Cod. NAT 6904	5lt



STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **NAT6900**
Revisione: **02 del 15.03.2023**