

UHU[®] POR

ADESIVO SPECIALE A ESSICCAZIONE RAPIDA



DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU POR è un adesivo speciale a essiccazione rapida per l'incollaggio di polistirene espanso, ad esempio, Styropor[®] anche in combinazione con altri materiali. Crea una pellicola adesiva elastica incolore, impermeabile ed estremamente resistente all'invecchiamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di Styrofoam[®] espanso anche in combinazione con altri materiali fra cui legno, carta, metallo, ceramica, intonaco, tessuto e varie materie plastiche.

PROPRIETÀ

- a essiccazione rapida
- il film di adesivo è elastico, incolore, non si altera nel tempo
- impermeabile

PREPARAZIONE

Protezione personale: UHU por contiene solventi volatili, facilmente infiammabili, porre pertanto in atto adeguate precauzioni durante la lavorazione e la conservazione.

Requisiti delle superfici: Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di olio e grasso.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare normalmente l'adesivo su entrambe le superfici. Il periodo di adesione dipende dalla quantità di adesivo applicato e dalla capacità di assorbimento del materiale da incollare. Un'adesione ben salda si ottiene dopo un periodo variabile fra 5 e 20 minuti dall'applicazione. Il momento perfetto per unire le parti si raggiunge quando l'adesivo, se toccato delicatamente con le dita, risulta asciutto al contatto (denominato "test del dito").

Macchie/Residui: Per rimuovere i residui e le macchie di adesivo e per pulire gli utensili da lavoro (pennelli, ecc.) è possibile utilizzare special UHU dissolver o benzina.

Consigli: Queste informazioni sono il risultato di test eseguiti accuratamente. Questa Scheda di specifiche tecniche è stata preparata in base alle nostre migliori conoscenze per fornire all'utente suggerimenti utili per l'uso degli adesivi. UHU non potrà essere ritenuta responsabile per i risultati ottenuti o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e combinazione dei materiali e metodo di lavorazione) sono fuori dal nostro controllo. Gli utenti sono tenuti a effettuare personalmente le verifiche e le prove necessarie. UHU è responsabile esclusivamente in merito alla garanzia di qualità elevata dei suoi prodotti.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. 5-10 minuti. Il valore potrebbe variare in base a condizioni quali temperatura e umidità.

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 72 ore

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza all'acqua: Buona

Resistenza alle temperature: -30°C - +70°C

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto: Liquido giallastro

Base chimica: Gomma di stirolo-butadiene (SBR)

Tecnica d'incollaggio: Applicazione su 2 lati

Colore: Bianco (trasparente)

Consistenza: Viscosità media

Viscosità: ca. 13.000 mPa.s., Liquido

Residuo secco: ca. 33 %

Densità: ca. 0.79 g/cm³

Specifiche speciali: Aspetto: lievemente giallognolo, trasparente

Consistenza: Viscosità media

Solvente: Miscela di solventi alifatici

Contenuto solido [%]: circa 32

Punto d'infiammabilità [°C]: circa -5

Classe di pericolo (VbF): A I

FORMATI

Tubo da 40g

UHU[®] POR

ADESIVO SPECIALE A ESSICCAZIONE RAPIDA

Nota: queste informazioni sono il risultato di test eseguiti attentamente. Questa scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze per fornire consigli utili durante l'incollaggio. Non possiamo essere ritenuti responsabili per i risultati o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e combinazione di materiali e metodo di lavoro) sono al di fuori del nostro controllo. Gli utilizzatori sono invitati ad effettuare prove e controlli prima dell'effettiva applicazione.