

Scheda tecnica Super Trasparente 2k



DUPLI-COLOR Super Trasparente 2K è una finitura trasparente, bicomponente altamente protettiva e resistente di alta qualità professionale. Disponibile in qualità alto brillante è la protezione ideale per i vostri lavori artistici.

Applicabile su: metallo, acciaio, alluminio, ottone, rame, superfici cromate ma anche legno e plastiche verniciabili.

Qualità e caratteristiche

- Finitura trasparente bicomponente di alta qualità
- Qualità epossidica
- Non contiene isocianato
- Resistente ai solventi, benzine ed agenti chimici
- Protezione ai raggi UV
- Rende la superficie verniciata molto resistente
- Rapida essiccazione
- Resa elevata
- Alto lucido

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** 1: vernice componente: resina epossidica, 2. Componente del catalizzatore: ammine
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza** (con angolo di misura di 60°, secondo DIN 67530):
extra lucido: 85 - 95 unità
- **Resa:**
A seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti:
160 ml per circa 0.3 - 0.4 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo circa 30 minuti
Non appiccicoso: dopo circa 2 ore
Asciutto al tatto: dopo circa 8 ore
Può essere lucidato: dopo circa 24 ore
Completamente asciutto: dopo circa 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino 100°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
24 mesi se appositamente stoccato (=10° ai 25°C, umidità relativa max 60%).
Il prodotto attivato è utilizzabile entro le 24 ore (a 20°C)
- **Smaltimento:** Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
- **Contenuto:** bombola aerosol, volume massimo nominale = 160 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del fondo:

- La vernice di base deve essere completamente asciutta. Osservare attentamente le istruzioni del produttore della vernice.

Miscelare la vernice trasparente con il catalizzatore:

- Il catalizzatore è inserito nella capsula separata all'interno della bombola.
- Per miscelare i due componenti, capovolgere la bombola.
- Rimuovere il tappo protettivo sul fondo della bombola.
- Prendere l'anello metallico ed infilarlo nel foro della spoletta.
- Tirare l'anello fino a fine corsa.
- Girare l'anello di 360° per aprire completamente la capsula interna ed attivare la miscelazione.

Applicazione:

- Importante: agitare vigorosamente la bombola per 3 minuti da quando si sente il rumore delle palline di miscelazione. Questo garantisce la miscelazione ottimale della vernice con il catalizzatore.
- Effettuare un test di prova in una zona nascosta.
- Applicare 2 - 3 mani di Super Trasparente 2k ad un intervallo di 2 minuti l'una dall'altra.
- Potlife: Il prodotto attivato è utilizzabile entro le 24 ore (a 20°C). I tempi di lavorazione dipendono dalla temperatura circostante (più calda tempi più brevi, più fredda tempi più lunghi).
- Non utilizzare su vernici sintetiche!

Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica di max 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 27.01.2021

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com