

## Scheda tecnica presto stop Convertitore di ruggine



Convertiruggine epossidico e fondo ancorante in un unico prodotto.

Questo prodotto composto da resine epossidiche neutralizza e trasforma gli strati di ruggine in composti metallico-organici. Utilizzato come Primer su superfici contaminate dalla ruggine costituisce la base ideale per verniciature a lunga durata.

Ottimo per rinnovare veicoli, macchinari e impianti di qualsiasi genere.

Consiglio: La nostra gamma presto comprende lo stucco adatto a qualsiasi esigenza, ad es. presto Stucco riempitivo, che può essere utilizzato universalmente.

### Qualità e caratteristiche

- Anticorrosione, ottimo antiruggine e convertitore di ruggine
- La ruggine viene trasformata in complessi di ferro inorganici, di colore nero, non idrosolubili. Il legame del complesso di ferro viene stabilizzato da una speciale resina epossidica, proteggendo il ferro dagli agenti esterni.
- Essicca all'aria
- Facile da spruzzare
- Sovraverniciabile con tutte le vernici
- Compatibile anche con vernici bicomponenti e stucco
- Ottima resistenza ai solventi
- Senza metalli pesanti, senza acidi minerali
- Diluibile con acetone

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** resina epossidica
- **Colore:** color cognac, trasparente
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti  
100 ml per ca. 2 m<sup>2</sup>  
250 ml per ca. 5 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Sovraverniciabile dopo almeno 6 ore di essiccazione all'aria.  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**  
flacone in plastica, volume nominale massimo di 100 ml o 250 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Applicazione

- Rimuovere, eventualmente con una spazzola, ruggine staccata, grasso e resti di colore arrugginiti nella parte inferiore.
- Agitare bene il flacone prima dell'uso.
- Applicare 2 - 3 mani a seconda del grado di ruggine.
- Distanza di spruzzo ca. 25 cm.
- Sovraverniciabile dopo ca. 6 ore a seconda della temperatura esterna.
- La cottura rende lo strato protettivo particolarmente resistente all'acqua, all'acqua salata e ai solventi. Lasciar asciugare lo strato spruzzato per ca. 15 minuti, quindi cuocere: 15 minuti a 160°C o 30 minuti a 120°C.

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2015

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.10.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)