

Scheda tecnica Color Spray Vernice spray



Tonalità extralucide, satinare opache e opache, vernice trasparente e fondo: perfette per tutti i lavori artigianali e di bricolage su legno, metallo, alluminio, vetro, pietra, cartone, carta, Eternit, porcellana e molte materie plastiche verniciabili.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità a base di resine sintetiche
- Asciuga rapidamente
- Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni
- Buon potere coprente e riempitivo
- Tonalità e brillantezza resistenti
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Eccellente espansione del colore per superfici uniformi
- Eccellente aderenza su quasi tutti i materiali
- Antigraffio, antiurto

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina alchidica
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 85-90 GE
satinato opaco: 30-35 GE
opaco: 10-15 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
150 ml per ca. 0,3 - 0,45 m²
400 ml per ca. 0,8 - 1,2 m²
600 ml per ca. 1,2 - 1,8 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 30 minuti
Non appiccicoso al tatto: dopo 4 ore
Essiccazione completa: dopo ca. 24 ore
Sovraverniciabile: entro 2 ore o dopo ca. 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol, volume nominale massimo 150, 400 o 600 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

Pretrattamento della superficie:

- la superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Rimuovere le mani vecchie staccate e la ruggine, quindi levigare e preparare il fondo.
- Pretrattare le parti in materia plastica con DUPLI-COLOR Fondo per plastiche.
- Lasciar asciugare per 1-2 ore.

Verniciatura:

- Mascherare le aree da non verniciare.
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Distanza di spruzzo: ca. 25 cm
- Spruzzare più mani leggere a distanza di ca. 2 minuti.
- Sovraverniciabile: entro 2 ore o dopo ca. 24 ore

- Sovraverniciabile entro 2 ore o dopo 24 ore.
- Non sovraverniciare con vernice acrilica nemmeno dopo l'essiccazione completa!

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2012

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 15.09.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com