

## Scheda tecnica Stucco poliesteri universale 2K

Stucco poliesteri universale 2k, versatile, per uso professionale, ideale per riempire e stuccare con precisione in un unico passaggio.



### Qualità e caratteristiche

- Stucco poliesteri bicomponente riempitivo e spatolabile costituito da una miscela di una resina poliesteri medio-elastica, altamente reattiva, amminica preaccelerata e di diversi agenti di carica minerali ecologici (senza amianto né silicene)
- Adatto per superfici ampie ed estese, si dilata senza formare pori, rimane liscio ed è facilmente carteggiabile
- Buona stabilità anche su superfici verticali
- Per il riempimento di fori e irregolarità
- Su metallo levigato, legno, calcestruzzo, verniciature vecchie, plastica rinforzata con fibra di vetro, ecc.
- Stuccatura di aree pretrattate nell'ambito della riparazione di parti di carrozzeria e superfici metalliche e del restauro di superfici in legno e calcestruzzo

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** resina poliesteri con agenti di carica minerali (?)
- **Colore:** beige
- **Odore:** di stirene
- **Forma:** soffice, tixotropica
- **Tempo di impiegabilità/lavorazione a 20°C:** ca. 4 - 5 min.
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):** Carteggiabile dopo: ca. 20 - 30 minuti
- **Punto di infiammabilità:** ca. 33°C (stucco); non applicabile per l'indurente
- **Densità a 20°C:** Stucco 1,8 kg/dm<sup>3</sup>  
Indurente 1,15 g/cm<sup>3</sup> ?
- **Aggiunta di indurente:** 2 - 3 % (miscela ottimale 2,5 % ?)
- **Resistenza termica del materiale indurito:** fino a 160°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 12 mesi, se conservato correttamente (=10°C-25°C, umidità relativa max. 60%) nel recipiente originale chiuso. Tenere al riparo dai raggi diretti del sole, dal gelo e dall'umidità.
- **Recipiente:** Stucchi: latte ad anello sottile  
Indurente: tubetti di plastica

### Ambiente ed etichettatura


**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Applicazione

- La superficie da stuccare va liberata dalla ruggine e deve essere pulita, asciutta, sgrassata e levigata.
- Prelevare dalla confezione la quantità di materiale necessaria e miscelare bene con la corrispondente quantità di indurente.
- Applicare il materiale miscelato nello spessore desiderato.
- Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso, eventualmente lavarli con diluente nitro.
- Non riversare nella latta il materiale miscelato.
- Dopo ca. 20 minuti la superficie stuccata può essere forata, levigata, segata, limata e verniciata.



2-3%



Drying time  
20°C=10-  
20 min



Pot life 20°C  
=4-5 min



P80-240

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 18.02.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)