

Scheda tecnica CAR'S Trasparente



Vernice di finitura trasparente per vernici spray DUPLI-COLOR metallizzati, fluorescenti e altri spray colorati.

Ulteriore brillantezza e protezione per tutte le verniciature.

Per le superfici trattate con vernice metallizzata si consiglia di utilizzare DUPLI-COLOR trasparente doppio strato o DUPLI-COLOR Auto-color trasparente doppio strato.

Per rimuovere la nebbia di spruzzo consigliamo presto Pasta lucidante e levigante cod. art. 603192.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità acrilica
- Eccellente aderenza
- Buona dilatazione, superficie liscia
- Eccellente resistenza della brillantezza
- Elevata durezza superficiale associata a una buona elasticità
- Asciuga rapidamente
- Resiste alla luce, ai raggi UV (non ingiallisce)
- Resiste alle intemperie e allo sporco
- Antigraffio, antiurto
- Dopo l'essiccazione completa resiste all'acqua, agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline.
- Parzialmente resistente alla benzina

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** copolimeri acrilati
- **Colore:** incolore
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 80-90 GE, opaco 15-20 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 1,0 - 1,5 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere dopo 10 minuti
Asciutto al tatto dopo 50 minuti
Essiccazione completa/lucidabile dopo ca. 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
volume nominale massimo
bombolette aerosol con volume nominale di 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- La verniciatura precedente deve essere lasciata asciugare per almeno 30 minuti (osservare le note specifiche sull'applicazione dello spray ad effetto metallico).
- Agitare la bomboletta di vernice trasparente per 3 minuti prima dell'uso.
- Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm.
- Dopo 24 ore rimuovere la nebbia di spruzzo con presto Pasta lucidante e levigante.
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!

Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica di max 60%.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la

immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altri fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 06.09.2022

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com