

Firmamento

Descrizione	Finitura trasparente a base di pigmenti fosforescenti INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico
Caratteristiche Tecniche	
Massa Volumica	1,3 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	11/12 m ² /Lt per singola mano
Essiccazione	5-6 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spugna o pennello
Diluizione	Pronto uso
Colori	Trasparente
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita ed asciutta.

APPLICAZIONE FIRMAMENTO:

Applicare Firmamento con l'apposita spugna o con un pennello. Per far risaltare disegni materici lavare, subito dopo, con una spugna bagnata le parti lisce in modo da lasciare il prodotto solo nelle cavità. Una volta applicato può essere protetto con i Trasparenti. Applicare una prima mano di Opaco o Lucido con l'apposita spugna, nel caso di un supporto irregolare, oppure con pennello o rullo. Dopo 5-6 ore applicare una seconda mano di prodotto con pennello o rullo. Nel caso di Trasparenti Diamante applicare una mano con rullo a pelo rasato.

Confezioni:

Firmamento: 1,0 Lt

Raccomandazioni per lo smaltimento: Codice(i) del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2014/955/UE) 15 01 2. Il codice CER indicato è solo una indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sull'uso previsto. L'utilizzatore ha la responsabilità finale di scegliere il codice CER più adeguato, sulla base dell'uso effettivo del prodotto, e di eventuali alterazioni o contaminazioni.

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali