

Marmorino Effetto Antico

Descrizione	Finitura materica a base di grassello di calce a lunga stagionatura a granulometria fine INTERNO ed ESTERNO (a seconda del colore scelto)
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico e grassello di calce
Caratteristiche Tecniche	
Massa Volumica	1,7 ± 0,02 Kg/L
pH	<12
Resa	0,8/1,0 m ² /Kg per singola mano
Essiccazione	10-12 h a 20 °C UR 60% l'indurimento totale mediante carbonatazione si esaurisce però dopo alcuni mesi, in rapporto alle condizioni ambientali.
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spatola inox e Frattazzo di Spugna
Diluizione	Pronto uso
Colori	BIANCO, Cartella colori Calce Firma d'Autore
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Medio.

APPLICAZIONE Marmorino Effetto Antico:

Stendere la prima mano di **Marmorino Effetto Antico** con Spatola INOX, lasciando uno spesso di materiale congruo alla grana del prodotto, evitando graffiature e rifinendola con Frattazzo Spugna usato in modo circolare. Lasciare asciugare per almeno 8 ore e successivamente applicare una seconda mano nella stessa modalità, rifinendola con Frattazzo Spugna usato in modo circolare e successivamente lisciare la superficie con Spatola INOX effettuando spatolate incrociate fino ad ottenere l'effetto desiderato. Evitare di applicare in pieno sole e in presenza di vento. Eventuali precipitazioni giunte entro la prima settimana di maturazione del prodotto potrebbero dar luogo a macchie in parete dovute alla pioggia.

Su questa finitura, se all'interno, può essere applicata la **Cera d'Api** o **Cera** del colore desiderato con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera d'Api** o **Cera** del colore desiderato usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

Confezioni:

Marmorino Effetto Antico: 20 Kg e 8 Kg

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani
Secchio con Residui: speciali

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG
Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.