

Sperr- und Isoliergrund HS

Fondo sigillante ed isolante HS

Prodotto per interni ed esterni

Bianco

Descrizione generale

Tipo di materiale	Il fondo sigillante e isolante è pigmentato. Il prodotto è destinato all'isolamento dalle sostanze inquinanti della base.
Campo di applicazione	La mano di fondo ed isolante si utilizza in presenza di macchie di cera, catrame, fumo, fuliggine e grasso, acqua essiccata e nicotina. Il polistirolo non è soggetto a fenomeni di corrosione. Il prodotto nasconde i tratti della maggior parte dei pennarelli. Si utilizza per applicare una mano di fondo delle superfici assorbenti in gesso, calcestruzzo e fibrocemento.
Caratteristiche del prodotto	Il prodotto ad asciugatura rapida presenta un ottimo effetto isolante e sigillante e contiene aggrappanti per assicurare una migliore accessibilità.
Tonalità di colore	Bianco
Formati delle confezioni	375 ml, 750 ml, 2,5 l

Specifiche tecniche

Base legante	Resina polimerizzata
Base pigmenti	Diossido di titanio
Densità	1,350 g/cm ³ circa
Livello di lucentezza	Opaco
Sfumature di colore	Non sfumare il prodotto.
Viscosità	Prodotto leggermente tixotropico
Diluizione	Applicare il prodotto con pennelli senza diluirlo.
Temperatura del trattamento	Almeno + 5 °C, al massimo + 25 °C per l'oggetto e l'aria circostante

Essiccazione	(23 °C con umidità relativa dell'aria del 60%) Prodotto fuori polvere: 60 minuti circa Prodotto asciutto al tatto: 90 minuti circa Riverniciatura: dopo 3 - 4 ore L'essiccazione può subire variazioni a seconda dello spessore degli strati.
Resa:	8 - 10 m ² /l circa

Descrizione tecnica della lavorazione

Preparazione della base	<p>La base deve essere stabile, asciutta e pulita. In presenza di macchie d'acqua o efflorescenze è necessario spazzolare a fondo i punti interessati. Agitare bene prima dell'uso. Impregnare il <u>legno grezzo</u> solo in ambienti esterni eventualmente con il trattamento protettivo per legno Jansen / Woodprimer (prestare attenzione al foglio d'istruzioni tecnico e BFS 18, tabella nel paragrafo 2.1.4). Applicare il prodotto con pennelli su <u>gesso o calcestruzzo nuovi e privi di trattamenti</u> solo a distanza di 6 settimane. 1 preliminare con mano di fondo LH Controllare l'adesione delle <u>vernici precedenti</u> utilizzando una parte di griglia o un campione trucioli (VOB, parte C, DIN 18363). Smerigliare e pulire i trattamenti precedenti intatti. Rimuovere senza lasciare residui le verniciature precedenti che si sfogliano e risultano danneggiate.</p> <p>La preparazione della base e la realizzazione delle operazioni di verniciatura devono soddisfare lo stato dell'arte corrente di scienza e tecnica. Per questo motivo, prestare attenzione anche ai fogli d'istruzioni BFS e VOB, parte C, DIN 18363 operazioni di pittura e verniciatura.</p>
Applicazione della vernice	<p>Il fondo sigillante ed isolante HS è pronto per l'uso. Applicare mani incrociate complete del prodotto. Sono necessarie 1-2 mani a seconda della superficie. Per ottenere l'effetto isolante, applicare abbondanti 2 mani di prodotto.</p> <p>Controllare l'effetto isolante con una mano di prova.</p>
Tipi di applicazione	Applicare il prodotto con pennelli o rulli a pelo corto.

Rivestimento finale	Le superfici trattate con una mano di fondo possono essere riverniciate con pitture a dispersione e vernici acriliche e a base di resina alchidica a base d'acqua una volta trascorso il tempo previsto per un'adeguata essiccazione.
Pulizia degli strumenti	Alcool o nitrodiluyente
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e privo della formazione di ghiaccio. Richiudere con cura e ripiegare correttamente le confezioni a strappo.
Valore COV	Valore limite UE del prodotto (cat. A/g): 350 g/l COV (2010) Il prodotto contiene max. 350 g/l COV.

Marchatura Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è necessario escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti da eseguire in modo autonomo una verifica dell'idoneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubblicazione del presente foglio d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli.

P. IVA: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Fax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Vienna
Tel +43 1 6620956 / Fax +43 1 6620956-12