


## **NewStuk<sup>®</sup>** Stucco in polvere **PROFESSIONAL** SPECIFICO PER GIUNTI DI CARTONGESSO


**L**o stucco **NEWSTUK PROFESSIONAL** è uno stucco composto da gesso superventilato extra bianco, inerte e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di alta professionalità.




FINITURA Q1-Q2




EXTRA BIANCO



GIUNTI  
CARTONGESSO



RESISTENTE ALLE  
SOLLECITAZIONI



MASSIMA  
SCORREVOLEZZA

### **Campi d'impiego:**

lo stucco in polvere **NEWSTUK PROFESSIONAL** è ideale per il riempimento e la finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso e la rasatura completa delle stesse. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

### **Caratteristiche tecniche:**

<b>Massa volumica della polvere:</b>	850 kg/m <sup>3</sup> circa
<b>Granulometria:</b>	inferiore a 0,1 mm
<b>Acqua di impasto:</b>	circa 55%
<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +40°C
<b>Vita utile dell'impasto:</b>	30 minuti circa a 20°C
<b>Tempo di presa:</b>	45 minuti circa a 20°C

## Modalità d'uso:

### **Preparazione del fondo:**

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

### **Preparazione dell'impasto e lavorazione:**

mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente, una parte di acqua pulita con due parti di **NEWSTUK PROFESSIONAL** fino al completo assorbimento del prodotto, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

**Utilizzare NEWSTUK PROFESSIONAL allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.**

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

## Avvertenze:

si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

## Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da: 5 kg

COD. EAN:  
8032628010149



Sacco da: 10 kg

COD. EAN:  
8032628010132



Sacco da: 20 kg

COD. EAN:  
8032628010125

## Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

## Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:  
45 MINUTI CA.



ESSICCAZIONE 20°C:  
60 MINUTI CA.



TEMPERATURA:  
DA 5°C A 40°C



SPESSORE 1 MANO:  
2 mm



RESA: 1m<sup>2</sup>/kg  
SPESSORI 1 mm



NON CREPA  
E NON RITIRA



VERNICIABILE:  
AD ESSICCAZIONE  
AVVENUTA



INTERNO



FACILMENTE  
CARTEGGIABILE



CARTEGGIABILE  
CON DISCO



STRUMENTI RACCOMANDATI:  
SPATOLA E FRATTAZZO

## NOTE PER L'UTILIZZATORE:

*i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.*

*La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

**PRIMA**  
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)  
Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554  
info@stucchiprima.it [stucchiprima.it](http://stucchiprima.it)