



Stucco speciale per rasature PROFUMATO ALLA LAVANDA

Lo stucco in pasta **K2 GIESSE** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso.




**MASSIMA
SCORREVOLEZZA**



**FACILMENTE
CARTEGGIABILE**



**GIUNTI E LASTRE
CARTONGESSO**



TRASPIRANTE



**CARTEGGIABILE
CON DISCO**

Campi d'impiego:

ideale per la rasatura di grandi superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Il suo impiego come livellante di superfici è ottimo su supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso ed intonaci vari. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa
Colore:	bianco
Residuo secco:	75%
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completo:	24 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

lo stucco in pasta **K2 GIESSE** è pronto all'uso. Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive.

Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura da una leggera carteggiatura. Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Lo stucco K2 GIESSE deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da: 5 kg

COD. EAN:
8032628011351



Barattolo da: 20 kg

COD. EAN:
8032628011207

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
DA 2 A 6 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE:
1.5 mm PER STRATO



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it