




Stucco in polvere con microsfere ceramiche EXTRA BIANCO • PER INTERNO

K2 PLUS è uno stucco bianchissimo composto da alabastro superventilato, carbonato extra bianco, microsfere ceramiche e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di elevata qualità e professionalità.



**SPESSORE DA
0 A 10 mm**



**ALTO
RIEMPIMENTO**



EXTRA BIANCO



**FACILMENTE
CARTEGGIABILE**



**MASSIMA
SCORREVOLEZZA**

Campi d'impiego:

lo stucco in polvere **K2 PLUS** è una malta sapientemente calibrata per eseguire lavori importanti dove occorre fare spessore in poche mani e l'applicazione sia scorrevole sotto l'attrezzo senza affaticare l'operatore. È utile per finire pareti in cartongesso o in laterizio intonacate a gesso, ottenendo superfici molto lisce. Per superfici a base di calce e cemento si consiglia prima di applicare lo stucco di stendere una mano di primer ns. primer **ACRIL FIX K2** o di accertarsi che l'intonaco sia ben stagionato.

Caratteristiche tecniche:

Massa volumica polvere:	750 ± 50 kg/m ³ circa
Granulometria:	inferiore a 0,15 mm
Acqua di impasto:	circa 49%
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Vita utile dell'impasto:	90 minuti circa a 20°C
Tempo di presa:	110 minuti circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

la superficie dei supporti deve essere libera da polveri, parti incoerenti di vecchie malte, efflorescenze saline ed eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc... devono essere rimosse preventivamente.

Preparazione dell'impasto e lavorazione:

lo stucco in polvere **K2 PLUS** deve essere impastato con acqua pulita, l'agitazione può essere eseguita con agitatore meccanico a basso numero di giri o a mano. Rimescolare sino ad ottenere una pasta cremosa ed esente da grumi.

Utilizzare K2 PLUS allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Fornitura:

sacchi speciali con protezione dall'umidità da:



Sacco da: 5 kg

COD. EAN:
8032628010357



Sacco da: 15 kg

COD. EAN:
8032628010361

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



MICROSFERE
CERAMICHE



LAVORAZIONE:
180 MINUTI CA.



ESSICCAZIONE 20°C:
1 - 3 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



NON CREPA
E NON RITIRA



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO



MISCELAZIONE
RAPIDA



CARTEGGIABILE
CON DISCO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO



NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)
Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554
info@stucchiprima.it stucchiprima.it