

STUCCO MULTIUSO

Stucco in pasta super adesivo e super resistente, di facile applicazione



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE	Facile da applicare come il classico stucco francese in pasta, lo Stucco Tenace è ottimo sia per stuccare crepe e fessure sia per rasare supporti difficili quali metalli, ceramica e piastrelle. Altissimo punto di bianco. E' inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. Solidissimo ancoraggio su qualsiasi sottofondo, anche piastrelle, ceramica e gres. Ottima scorrevolezza nella stesura. Super resistente al carico e allo strappo. Ideale anche per incollare piastrelle, zoccolini o profili alla parete.
IMPIEGO	E' indicato per la stuccatura di pareti, cemento, legno, metallo, piastrelle, ceramica, ecc. e per piccoli lavori di restauro.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.
APPLICAZIONE	Con spatola o frattazzo inox.
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.
RESA	1,5 metri quadrati per kg per mm di spessore.
ESSICCAZIONE	Secco al tatto 1 ora a 20° C. Secco in profondità 10 ore a 20° C.
CONSIGLI E AVVERTENZE	Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza eccessivi sbalzi termici. Temperatura minima +5°C. e massima +35°C. Non applicare su cemento o intonaco fresco.
ASPETTO-COLORE	Bianco liscio.
CONFEZIONI	1 Kg.- 5 Kg.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.

Pv Color garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero: 0373/ 74520 o l'indirizzo mail info@pvcolor.it

PV Color s.r.l.
26010 PIANENGO (CR) – Via V. Veneto 18
Tel. 0373/74520 – Fax 0373/750124
Cod. Fisc. – Part. IVA 00854270196
Capitale Sociale € 100.000 i.v.
Iscr. Albo Art. n. 32161/A
Iscr. Trib. Crema n. 2908 C.C.I.A.A. n. 116893
Email: info@pvcolor Web: www.pvcolor.it



Certificato N. IT17/0128
Progettazione e produzione di stucchi,
idropitture, smalti e vernici
