

# **RASSASIE S.R.L.**

Via A. Labriola, 4  
40010 Sala Bolognese (Bo)  
Codice Fiscale: 00627720378  
Partita Iva: 00519761209

## **SCHEDA TECNICA**

### **Prodotto : CEMENTO REFRAATTARIO**

#### **COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI**

Il componente principale e' l'argilla silicea in polvere

#### **PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE**

Stato fisico:	Solido
Punto di fusione:	1300° C
Solubilita':	nessuna

#### **UTILIZZO**

Consigliato per le riparazioni di camini, muretti, caldaie : ideale quindi per alte temperature.

#### **CONFEZIONAMENTO**

Sacchi e/o scatole da Kg. 5 ; Scatole da Kg. 1

#### **METODOLOGIA D'IMPIEGO**

Sciogliere il prodotto con 20% di acqua, sino ad ottenere una pasta omogenea; per ottenere una maggiore presa, aggiungere cemento normale 325, nella misura di 1/10 (un decimo) con cemento refrattario; quindi bagnare abbondantemente le parti da trattare. Spessore massimo 4 cm. 30 minuti di presa , indurisce il 6 ore .

Si consiglia di preparare piccole quantita' di materiale, poiche' la miscela indurendo non e' piu' utilizzabile.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La Societa', tuttavia non si assume alcuna responsabilita' poiche' le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al controllo della Rassasie S.r.l.

Data di revisione: 28/01/2013