

**RASSASIE S.R.L.**  
**Via A. Labriola, 4**  
**40010 Sala Bolognese (Bo)**  
C.F. 00627720378  
P.I. 00519761209

**SCHEDE TECNICHE**

Prodotto: **STUCCO IN POLVERE PER FUGHE**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Sigillante cementizio per pavimenti e rivestimenti ceramici

**CARATTERISTICHE**

Da utilizzare per

- stuccare internamente ed esternamente piastrelle ceramiche in monocottura e bicottura, gres porcellanato, ceramiche greificate, klinker, mosaico vetroso a pavimento ed a parete.
- per fugare marmi, graniti, pietre naturali o artificiali e mattoni;
- per sigillare fughe fino a 15 mm.;
- per fugare elementi in vetro mattone;
- per applicazioni in superfici sottoposte a tensioni meccaniche e termiche (facciate esterne, terrazze, piscine, pavimenti riscaldati, locali pubblici)
- per fugare bagni e cucine in muratura ;
- per riempire fughe larghe fino a 15 mm. ed ottenere una finitura superficiale liscia e facilmente pulibile.

**CONFEZIONAMENTO**

**SCATOLINE DA 1 KG**

**APPLICAZIONE**

Per una corretta miscelazione e' opportuno preparare il recipiente con acqua pulita (circa 26%) e poi in questo, versare il sigillante in polvere.

Impasti troppo fluidi potrebbero risultare di colore non uniforme e presentare efflorescenze.

Mescolare con un agitatore meccanico a basso numero di giri fino a ottenere una malta omogenea e priva di grumi.

Dopo alcuni minuti di riposo, ed una rimescolata, la malta ottenuta sara' pronta per l'applicazione; nella posa a pavimento e' possibile rendere l'impasto piu' fluido aumentando il dosaggio di acqua (circa 30%).

Il rapporto di miscelazione puo' variare a seconda del colore utilizzato.

Non utilizzare il prodotto che sta indurendo ripristinandone la lavorabilita' con acqua.

Non aggiungere altri inerti o leganti idraulici; stendere l'impasto con una spatola in gomma, procedendo in direzione trasversale alle fughe.

Attendere la presa parziale del sigillante (diventa opaco in circa 10-20 minuti) e procedere alla pulizia finale delle superficie delle piastrelle con una spugna umida, risciacquata frequentemente.

La pulizia deve essere completa, eventuali aloni possono essere asportati con un panno.

Pulire troppo presto con l'impasto ancora fresco provocherebbe un parziale svuotamento delle fughe ed il rischio di viriegature di colore mentre ad indurimento avvenuto, la pulizia risultera' maggiormente difficoltosa.

**STOCCAGGIO**

**STOCCARE AD IMBALLO INTEGRO IN UN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO AL RIPARO DA UMIDITA'.**

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.

La Societa', tuttavia, non si assume nessuna responsabilita' poiche' le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Rassasie S.r.l.

Data di compilazione: 11/09/2017