

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: STUCCO IN PASTA BIANCO O COLORATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco tipo "francese" in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico:	pastoso
Colore	Bianco o colorato
Granulometria	10 microns
Peso specifico: Lt. 1	Kg. 1,750
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Tempo inizio presa	Gia' impastato
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà comburenti	Non comburente
Tempo fine presa	4 ore (vedi punto "essiccazione")
Solubilità in acqua	Idrosolubile

COLORE

Bianco, mogano, noce, rovere, pino, douglas.

COMPOSIZIONE

Titanio, carbonati di calcio selezionati, resine sintetiche e additivi, ossidi di ferro.

IMBALLI

Secchi da Kg. 25 (confezioni singole)
Barattoli da Kg. 5 (confezioni 4 x 5)
Barattoli da Kg. 1 (confezioni da 12 x 1)
Barattoli da Kg. 0,500 (confezioni bianco : 24 x ,500 confezioni colorato : 12 x 0,500)
Barattoli da Kg. 0,250 (confezioni 24 x 0,250)

STOCCAGGIO

Conservare al riparo da fonti di calore; teme il gelo.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

APPLICAZIONE

A spatola.
Prodotto in pasta fabbricato con la giusta consistenza, che lo rende pronto all'impiego per stuccature e rasature su legni e muri

ESSICCAZIONE

4 ore al tatto, con normali condizioni di umidità; sopra verniciabile dopo 24 ore

CONSIGLI UTILI

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa.
Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.

Questo preparato non richiede etichettatura, Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.
La Società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo Rassasie S.r.l.

