

# Soudacryl ST

Revisione: 07/08/2020

Pagina 1 Di 2

## Specificazioni

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle* (23°C/50% R.H.)	Ca. 20 min
Densità**	Ca. 1,70 g/ml
Distorsione massima consentita (ISO 116000)	12 %
Resistenza alle temperatura**	-20 °C → 80 °C
Temperatura di applicazione	5 °C → 30 °C

(\*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. \*\* Le informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

## Descrizione prodotto

Soudacryl ST è un sigillante per giunti monocomponente, plastoelastico di elevata qualità, a base di dispersioni acriliche.

Soudacryl ST è un sigillante plastoelastico monocomponente, rapidamente verniciabile a base di dispersione acrilica. Grazie alla sua composizione unica, riduce al minimo il rischio di screpolature, anche con pitture molto piene e coprenti.

## Proprietà

- Molto semplice da applicare
- Indelebile e resistente all'acqua dopo la solidificazione
- Verniciabile dopo la solidificazione
- Ottima adesione su diverse superficie porose e alluminio
- Senza ftalati
- Resistente al gelo fino a -10°C.

## Applicazioni

- Giunti con movimento fino a max. 12,5%
- Giunti di collegamento nel settore edile.
- Articolazioni su davanzali, tra plinti e muri, tra muratura, ...
- Finissaggio dei vari listelli delle tavole e del soffitto e degli elementi decorativi, come modanature.
- Finissaggio delle giunzioni e degli spazi su superfici porose che devono essere verniciate.

## Confezione

Colore: bianco, grigio

Confezione: Cartuccia da 300 ml

## Stoccaggio

Almeno 12 mesi in confezione chiusa in luogo asciutto a temperature comprese tra +10 °C e +25 °C.

## Substrati

*Substrati:* Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi

*Natura:* Pulito, privo di polvere e grasso.

*Preparazione superficie:* Le superfici molto porose dovrebbero essere trattate precedentemente con Soudacryl ST diluito ( 1 parte di Soudacryl ST + 2 parti di acqua). Non adatto per pietra naturale, bitume, vetro e metallo. Si raccomanda un test di adesione preliminare su ogni superficie.

## Dimensioni giunto

*Larghezza min. per giunti:* 5 mm

*Larghezza max. per giunti:* 20 mm

*Profondità min. per giunti:* 5 mm

Raccomandazione lavori di sigillatura:

Larghezza giunto = profondità giunto.

Utilizzare le barre di supporto PE prima di applicare il sigillante su giunti di grandi dimensioni per evitare l'adesione a 3 punti.

## Metodo di lavorazione

Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

---

## Soudacryl ST

---

Revisione: 07/08/2020

Pagina 2 Di 2

solidificazione.

*Metodo di applicazione:* Con pistola di sigillatura manuale o pneumatica. Rifinire con una spatola o una spatola di riempimento.

*Pulizia:* Prima della solidificazione, Soudacryl ST può essere rimosso con acqua da tegole e utensili.

*Finitura:* Rifinire con una spatola o una spatola per intonaco.

*Riparare:* Con lo stesso materiale

### Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare l'etichetta sulla confezione per maggiori informazioni.

### Note

- Non usare nelle applicazioni dove è possibile il continuo carico idraulico.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici.
- La vernice deve essere abbastanza elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plasto-elastico.
- Data la grande diversità delle vernici disponibili, si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.