



SCHEDA TECNICA

SFARG-875 "SPEED" SCHIUMA ADESIVA RAPIDA

1. Descrizione del prodotto

"SPEED" è una schiuma adesiva a polimerizzazione rapida, a base di poliuretana, monocomponente, che indurisce grazie all'umidità presente nell'aria.

Ideale per materiali da costruzione, in particolare per l'ancoraggio veloce di pannelli isolanti

2. Proprietà

- Monocomponente.
- Reticolazione con l'umidità dell'aria.
- Applicazione a pistola
- Facile da usare
- Polimerizzazione rapida
- L'incollaggio iniziale avviene entro 60 secondi e aderisce completamente dopo 5 minuti.
- Più economico e pratico rispetto alle tradizionali applicazioni con malte.
- Montaggio e incollaggio di legno, pannelli di polistirene espanso, cartongesso, OSB, blocchi di gesso, ecc.
- Non si espande o si restringe più del % 25 dopo l'indurimento.
- Adatto per applicazioni sia interne che esterne
- La schiuma indurita può essere tagliata e verniciata

3. Caratteristiche tecniche

Base Chimica: Miscela poliuretana

Sistema di polimerizzazione: umidità atmosferica

Densità: $18 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ (SEL DM 31)

Formazione pelle: 2 min. (SEL DM 61)

Tempo di taglio (larghezza 1 cm): 10-15 min. (SEL DM 35)

Resistenza al taglio: 10 N/mm^2 (SEL DM 113)

Stabilità dimensionale: $< -5 \%$ (SEL DM 60)

4. Dettagli per l'applicazione

Temperatura di applicazione: da -6 °C a $+30 \text{ °C}$

La superficie di applicazione deve essere compatta, pulita, asciutta e priva di polvere, olio e grasso.

La temperatura ideale della bomboletta per l'applicazione della schiuma è compresa tra +20°C e +25°C.

Inumidire le superfici (con semplice acqua spruzzata) prima dell'applicazione della schiuma ne potenzia l'efficacia.

La schiuma deve essere utilizzata dopo essere stata conservata a temperatura ambiente per un periodo di tempo di almeno 20 minuti. Agitare vigorosamente la bomboletta circa 30 volte prima dell'uso.

Tenere la bomboletta di schiuma in posizione verticale (rovesciata) durante l'applicazione.

Avvitare la bomboletta alla pistola.

La quantità di schiuma adesiva erogata può essere regolata con la pressione esercitata sul grilletto della pistola o con la vite di regolazione posta sul retro della pistola stessa. Applicare la schiuma in cordoli di 2-3 cm. di larghezza.

Dopo l'applicazione, attendere 1 minuto e premere e correggere eventuali mal posizionamenti dei materiali.

La quantità ottimale di schiuma dipende dai materiali che verranno utilizzati.

La schiuma adesiva fresca può essere pulita con l'apposito pulitore per Schiuma SFC-500 di Selsil. La schiuma una volta reticolata può essere rimossa meccanicamente.

5. Packaging

750 ml x 12 pz. per scatola

Colore: giallo pallido

6. Durata e conservazione

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

La durata è di 12 mesi a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

7. Attenzione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare i guanti prima dell'applicazione

Tenere lontano dal gelo, dalla luce diretta del sole e da temperature superiori a 50°C

Applicare in aree ben ventilate

Non respirare i vapori

Non fumare durante l'erogazione

Non esporre a fiamme libere

8. Salute e sicurezza

Per ulteriori informazioni e consigli sulla manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuri delle sostanze chimiche



prodotti, gli utilizzatori devono fare riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza dei Materiali contenente, dati ecologici, tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.