Scheda Tecnica

SPOLY-UV ADESIVO IBRIDO ULTRA VELOCE

1. Descrizione del Prodotto

Selsil Ultra Speed è un adesivo monocomponente, igroindurente, ad alte prestazioni a base di Polimeri Ibridi.

2. Proprieta'

- Facile applicazione
- Incollaggio rapido e ottima forza di adesione
- Rispettoso dell'ambiente
- Privo di solventi e isocianati
- Non cola
- Eccellente resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistente ai prodotti chimici.
- Ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione.

3. Informazioni tecniche

Base chimica:	Polimero Ibrido
Peso specifico: (DIN 53479)	1,48±0,03 g/cm³
Tempo fuori polvere: (25ºC and 50% R.H)	3-5 min.
Velocità di polimerizzazione: (25ºC and 50% R.H)	2 mm/24 ore
Durezza shore A (ASTM D 53505)	55 +/-5
Resistenza alla trazione ed alla rottura: (ASTM D 412 C)	≥ 1,7 Mpa
Allungamento a rottura: (ASTM D 412 C)	≥ 200 %
Modulo 100 % di allungamento: (ASTM D 412 C)	> 1,4 Mpa

4. Dettagli dell'applicazione

Temperatura di applicazione -5 °C to +35 °C

Resistenza alla temperatura: -10 °C to +80 °C

La superficie di applicazione deve essere solida, pulita, asciutta e priva di polvere, olio e grasso.

Ultra Speed è adatto per montare e incollare tra loro materiali come metallo, alluminio, vetro, plastica, legno, ecc.

Può essere utilizzato per l'edilizia, sia all'interno che all'esterno come adesivo elastico e sigillante;

- Giunti di collegamento di strutture in vetro e metallo,
- Riparazione di piastrelle in ceramica/mosaico
- Applicazioni di sigillatura di cucine e bagni (applicazioni di adesione di vetri, specchi)
- Riempimento di piccole perdite (applicazioni subacquee incluse).
- Verniciabile con la maggior parte delle idropitture, tuttavia a causa dell'elevato numero di pitture e vernici disponibili si suggerisce un test di compatibilità prima dell'applicazione.

5. Imballaggio

Cartucce da 290 ml x 12 per scatola

6. Colore

Bianco

7. Conservazione

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
La durata è di 15 mesi a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

8. Attenzione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare i guanti per l'applicazione

9. Salute e sicurezza

Per ulteriori informazioni e consigli sulla movimentazione, conservazione e smaltimento in sicurezza dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente scheda di sicurezza dei materiali contenente dati fisici, ecologici e tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.