

Scheda Tecnica



SPOLY-UT ULTRA TACK

1. Descrizione Prodotto

Ultra Tack è un sigillante / adesivo ibrido monocomponente, igroindurente e ad alte prestazioni.

2. Proprieta'

- Applicazione semplice
- Eco-compatibile
- Privo di solventi e isocianati
- Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione
- Non ritira
- Tixotropia eccezionale
- Nessuna formazione di bolle
- Eccellente resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Verniciabile con tutti i tipi di vernici. (comprese le vernici a base d'acqua)

3. Informazioni Tecniche

Base Chimica:	Polimero a terminazione Silanica
Peso Specifico (ASTM 1045-86)	1,56±0,03 g/cm ³
Tempo di polimerizzazione (25°C e 50% R.H)	ca 5-10 min.
Durezza Shore (ASTM D 53505)	50±5
Allungamento a rottura (%) (DIN 53504)	> 300
Resistenza alla trazione (MPa): (DIN 53504)	> 1,90

4. Dettagli di Applicazione

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Resistenza alla temperatura: da - 40°C a 90°C

La superficie di applicazione deve essere solida, pulita, asciutta e priva di polvere, olio e grasso. Applicare l'adesivo in strisce verticali / orizzontali con una distanza di 10-15 cm tra di loro per consentire il flusso d'aria e portare i materiali in posizione e premere bene per assicurarsi che lo spessore dell'adesivo sia minimo 2-3 mm.

Ultra Tack è adatto per il montaggio e l'incollaggio di materiali come metallo, alluminio, vetro, plastica, legno e cemento tra loro (non è consigliato l'uso in materiali di tipo PMMA e policarbonato e non è adesivo su PE, PP, PTFE (Teflon®), siliconi e supporti bituminosi.

Può essere utilizzato per l'edilizia, sia all'interno che all'esterno come adesivo elastico per:

- Sigillatura di elementi edilizi e costruttivi
- Applicazioni di sigillatura in cucine e bagni (applicazioni adesive per vetri e specchi)
- Adesione di materiali pesanti
- Sigillatura di pietre naturali
- Riempimento di perdite (applicazioni subacquee incluse)

Resistenza ai prodotti chimici;

Buona resistenza all'acqua, solventi alifatici, oli minerali, grassi, acidi inorganici diluiti e alcali. Scarsa resistenza a solventi aromatici, acidi concentrati e idrocarburi clorurati.

5. Imballaggio

Cartuccia da 290 ml x 12 pz. per scatola.

6. Colori

Bianco

7. Durata

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

La durata è di 15 mesi a temperature comprese tra + 5 ° C e + 25 ° C.

8. Attenzione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con la pelle.

9. Salute e Sicurezza

Per ulteriori informazioni e consiglia sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del Materiale più recente contenente dati fisici, ecologici e tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.

