

RASADUR

STUCCO BIANCO IN POLVERE

SCHEMA TECNICA



Uso Principale

Per rasare e stuccare perfettamente sottofondi murali in gesso e a "civile". Per applicare rosoni e cornici in gesso.

Modalità d'uso

I sottofondi dovranno essere puliti ed eventuali parti friabili andranno raschiate. Isolare il sottofondo con il nostro fissativo "ISOLFIX". Versare a pioggia lo stucco nell'acqua fredda e agitare molto bene, meglio se con un trapano elettrico. Lo stucco così preparato rimarrà lavorabile nel secchio per più di 5 ore. L'ottima miscela da noi composta rende "RASADUR" veramente unico. A rasatura ultimata carteggiare eventuali imperfezioni. Alla fine si otterranno rasature con durezza quasi marmorea.

- **TEMPO APERTO:** 5 ore.
- **RESA:** 1 Kg = 2 m².
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **DILUIZIONE:** 1:2 = 1 kg di polvere con mezzo litro di acqua fredda.
- **ATTREZZI:** Spatola americana.
- **DUREZZA FINALE:** Ottima.
- **TEME IL GELO,** conservare in ambienti asciutti a +10°C.
- **CONSERVABILITÀ:** illimitata in ambienti asciutti.
- **TEME L'UMIDITÀ**
- **PULIZIA:** a prodotto fresco con acqua tiepida.
- **DILUENTI:** acqua fredda.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 1 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 20 Kg.

PER UN OTTIMO LAVORO VI CONSIGLIAMO IL NOSTRO FISSATIVO "ISOLFIX"

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



made in italy

