

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia : DORATURE

Prodotto : DORATURA PER INTERNI A SOLVENTE



DESCRIZIONE	Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">- Effetto Leafing- Alta brillantezza- Elevato effetto decorativo
IMPIEGO	Trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati, o sottoposti ad altri trattamenti galvanici, che presentano discontinuità del trattamento (in questi casi è indicata la confezione spray).
APPLICAZIONE	<p>La superficie da verniciare con DORATURA PER INTERNI A SOLVENTE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:</p> <p>SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare un fondo preparativo, in seguito applicare una mano di prodotto.</p> <p>SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare un fondo preparativo e successivamente una mano di prodotto.</p> <p>Utilizzare i seguenti fondi preparativi: Per ferro: antiruggine di tipo sovraverniciabile nitro. Per legno: sottosmalto sovraverniciabile nitro o turapori nitro. Per superfici in gesso e stucco: turapori nitro o mano di fondo sovraverniciabile nitro.</p> <p>Durante l'applicazione a pennello o a rullo non incrociare la mano, e non tirare il prodotto, ma lasciare un film piuttosto abbondante, onde favorire la formazione dello specchio metallico. Evitare l'applicazione di una seconda mano, che rimuoverebbe la precedente, compromettendo, la formazione dello specchio metallico, che è la prerogativa tipica della DORATURA PER INTERNI A SOLVENTE.</p> <p>Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless. Per spolverare la superficie trattata con DORATURA TIXE, impiegare un panno morbido, usato con delicatezza.</p> <p>L'applicazione del prodotto è SOLO ed ESCLUSIVAMENTE consigliata per uso interno. SE NE SCONSIGLIA L'APPLICAZIONE ALL'ESTERNO, in quanto la DORATURA PER INTERNO A SOLVENTE è soggetta a rapida ossidazione e conseguente inscurimento, quando esposta all'umidità e/o ad agenti aggressivi.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C</p>

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale.

Data la natura del pigmento, costituito da microscaglie di bronzo, si verifica una spiccata tendenza del pigmento metallico a sedimentare.

Si raccomanda pertanto una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,13 ± 0.02 Kg./Lt. per pallido, ricco, riccopallido, rame 1,15 ± 0.02 Kg./Lt. per ducato, zecchino
Resa (*)	8 . 10 Mq./Kg in base all'assorbimento del supporto.
Tempo di deflusso	14" ± 3+Tazza ISO 2
Essiccazione	1 ora fuori impronta 5 ore in profondità
Tonalità	ORO DUCATO, PALLIDO, RICCO, RICCOPALLIDO, ZECCHINO, RAME NATURALE.
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

CLASSIFICAZIONE VOC

Prodotto esente dalla normativa VOC 2004/42

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano DORATURA PER INTERNO TIXE nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia : TOP QUALITY

Product : GOLD PAINT FOR INDOOR

DESCRIPTION

Paint resin-based unsaponifiables, pigmented with bronze powders in different shades.

KEY FEATURES

- Effect Leafing
- High gloss
- Large decorative

EMPLOYMENT

Treatment auction frames of wood, stucco, fillets and decorations of furniture, restoration of antique furniture, touches of brass objects, copper, or subjected to other treatments galvanic, showing discontinuity of treatment (in these cases is indicated spray pack).

APPLICATION

The surface to be coated with silver TIXE must be prepared with appropriate treatment, namely:

ON NEW MEDIA: For a better anchorage and greater length in time, the area must be thoroughly defatted with water and soap or diluter wash. Then a fund preparation and then one coat of product.

MEDIA ALREADY ON 'Paint: if the existing layer of paint does not recommendations to the complete removal, degreasing with water and detergent and rinse.

If the existing paint is in the process of posting brushing and sanding to the bottom these parts, or to paint stripping with paint strippers. Wash with diluent by washing with water or soap and then apply a fund preparation and a hand of the product.

Use the following funds preparation:

For iron: rust type paintable nitro.

Wood: sottosmalto paintable sized nitro or nitro.

Surface plaster and stucco: nitro sized hand or bottom paintable nitro.

During the application by brush or roller not cross the hand, and not pull the product, but leave a fairly large film to promote the formation of the metallic mirror.

Avoid applying a second-hand, which would remove the previous year, undermining the formation of the mirror finish, which is the prerogative of a typical 'GOLD PAINT TIXE.

Recommended applications: a brush, roller, dipping, spraying, airless.

For dusting the surface with GILDING TIXE, use a soft cloth, gently used.

The process is ONLY and ONLY recommended for internal use.

We do not recommend APPLICATION OUTSIDE, as GOLD PAINT TIXE is susceptible to rapid oxidation and consequent darkening when exposed to moisture and / or aggressive.

Conditions and media:

The support must be dry, dust-free and grease and any other substance

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



pollutant
Temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C
Relative humidity of <75%
Temperature of medium: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as such.

Given the nature of the pigment, consisting of flakes of bronze, there is a strong tendency of the metallic pigment to settle.

It is therefore recommended that a thorough mixing of the product before and during application, so as to ensure the continued consistency of the product.

STORAGE

In a cool and well ventilated.
Keep the jar tightly closed, upside down and away from frost and heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% RH)

Specific gravity 0.985 0.02 kg / L.

3 "Cup 2 ISO±Time of outflow 14

Yield (*) 08 - 10 Mq / Kg

1 hour drying off mark
5 hours in-depth

Colour ORO DUCAT, PALE, RICH, RICH PALE,
SEQUIN, COPPER.

Storage life of at least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

VOC CLASSIFICATION

Product free from VOC regulations 2004/42

PRECAUTIONS

In addition to reports of the risk and precautions governing the GOLD PAINT TIXE in the form of production and which are listed on the container, you should, before making the application of the product, see its data sheet.

It 's still a good idea to use gloves and goggles, and make the application in a well ventilated.