

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



  
www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia: SMALTI DECORATIVI



Prodotto: RUSTIX

DESCRIZIONE

Smalto decorativo in kit, studiato per ottenere l'effetto ruggine oppure rame ossidato su tutte le superfici opportunamente preparate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo ruggine o rame ossidato
- Ottima copertura
- Buona adesione
- Buon tempo aperto
- Facilità di impiego
- Gelificato antigoccia

IMPIEGO

Il prodotto è composto da uno smalto base (ferro o rame), da un attivatore ossidante, da un neutralizzante protettivo. I tre componenti si utilizzano in successione. RUSTIX è ideale per la decorazione di qualsiasi supporto opportunamente preparato (plastica, ferro, legno), in modo particolare per mobili e pareti interne, a cui si voglia conferire un aspetto antichizzato e rustico.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con RUSTIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio, e irruvidita con carta fine per materiali particolarmente difficili da aderire. Se necessario carteggiare e asportare ruggine in fase di distacco.

1^ fase: RUSTIX BASE FERRO o RAME applicarne una o più mani a distanza di 18 ore l'una dall'altra, a rullo o pennello, fino a raggiungere lo spessore voluto.

2^ fase: RUSTIX OSSIDANTE applicabile dopo 12 ore dalla stesura dell'ultima mano di base, usando un pennello o una spugna, e facendo attenzione ad indossare guanti protettivi per evitare contatti con la pelle. Occorre mantenere lo strato di ossidante sulla superficie per almeno 1 ora per iniziare a notare l'ossidazione, che si protrae per 24 ore. È possibile ripetere più volte l'applicazione di ossidante, per ottenere un effetto più marcato, oppure non applicarne per alternare zone ossidate a quelle non.

3^ fase: RUSTIX PROTETTIVO si userà per bloccare la reazione di ossidazione quando si sarà raggiunto l'effetto ossidato voluto (già dopo un paio di ore), asciugando/tamponando con un panno eventuali residui di ossidante ancora presente, e applicando a pennello o rullo una o più mani. Più mani vengono applicate, maggiore sarà la protezione e resistenza.

SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare.

Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone.

Procedere con le fasi 1^, 2^, 3^ già descritte.

Applicazioni consigliate: Base Ferro e Base Rame a pennello/rullo
Ossidante a spugna/pennello

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



  
www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Protettivo a pennello/ruolo

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, oppure per quel che concerne la BASE previa diluizione con acqua. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	2.10 ± 0.15 Kg./l BASE FERRO	
	1.15± 0.15 Kg./l BASE RAME	
	1.00± 0.15 Kg./l OSSIDANTE e PROTETTIVO	
Resa (*)	7 m²/l per mano BASE FERRO	
	8 m²/l per mano BASE RAME	
	10 m²/l per mano OSSIDANTE	
	12 m²/l per mano PROTETTIVO	
Viscosità	3000 i 3500 cP Brookfield vel.60	BASE FERRO
	15-20d Coppa Ford4	BASE RAME
	1100-1200 cP Brookfield vel.60	OSSIDANTE
	Ford4 13d15d	PROTETTIVO
Essiccazione	3 ore fuori impronta	
	18 ore in profondità	
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi	

Il prodotto è disponibile nelle tonalità: ruggine e rame antichizzato.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

CLASSIFICAZIONE VOC

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso

Limite massimo: 130,00 (2010)

VOC del prodotto: 100,00

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano RUSTIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



  
www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Family: DECORATIVE ENAMELS



Product: RUSTIX

DESCRIPTION

Decorative enamel in kit, designed to obtain the rust effect or oxidized copper on all appropriately prepared surfaces.

MAIN FEATURES

- Decorative effect rust or oxidized copper
- Excellent coverage
- Good adhesion
- Good open time
- Ease of use
- Anti-drip gel

USE

The product consists of a base enamel (iron or copper), an oxidizing activator, and a protective neutralizer. The three components are used in succession. RUSTIX is ideal for the decoration of any appropriately prepared support (plastic, iron, wood), particularly for furniture and interior walls, to which you want to give an antique and rustic look.

APPLICATION

The surface to be painted with RUSTIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: for a better anchorage and for a longer life, the surface must be carefully degreased with water and soap or washing diluent, and roughened with fine paper for particularly difficult materials to adhere to. If necessary, abrade the rust when it detaches.

1st stage: [RUSTIX BASE FERRO or COPPER](#) apply one or more coats after 18 hours from one another, using a roller or brush, until reaching the desired thickness.

2nd phase: [RUSTIX OXIDANTE](#) applicable as early as 12 hours from the laying of the last base coat, using a brush or a sponge, and taking care to wear protective gloves to avoid contact with the skin. It is necessary to keep the oxidizing layer on the surface for at least 1 hour to begin to notice the oxidation, which lasts for 24 hours. It is possible to repeat the application of oxidant several times, to obtain a more marked effect, or not to apply it to alternate oxidized areas with those not.

3rd phase: [RUSTIX PROTECTIVE](#) will be used to block the oxidation reaction when the desired oxidized effect has been achieved (already after a couple of hours), drying / buffering any remaining oxidant residues with a cloth and applying one or more coats with a brush or roller. The more hands are applied, the greater the protection and resistance.

ON PAINTED SURFACES: if the pre-existing paint layer does not recommend complete removal, degrease with water and detergent, rinse.

If the existing varnishes are in the phase of detachment, brush and sand these parts thoroughly, or proceed to paint stripping with paint stripper. Wash with washing diluent, or with soap and water.

Proceed with the [phases 1 ^, 2 ^, 3 ^](#) already described.

Recommended applications: Iron Base and Copper Base with brush / roller

Sponge oxidizer / brush

Protective by brush / roller

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as it is, or for what concerns the BASE after dilution with water. A careful mixing of the product before application is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	2.10 □ 0.15 Kg./l BASE FERRO	
	1.15 □ 0.15 Kg./l BASE COPPER	
	1.00 □ 0.15 Kg./l OXIDANT and PROTECTIVE	
Coverage (*)	7 m2 / l per coat BASE FERRO	
	8 m2 / l per coat BASE COPPER	
	10 m2 / l per OXIDANT hand	
	12 m2 / l per PROTECTIVE hand	
Viscosity	3000 - 3500 cP Brookfield vel.60	BASE FERRO
	15-20 "Ford4	BASE COPPER
	1100-1200 cP Brookfield vel.60	OSSIDANTE
	Ford4 13÷15÷	PROTECTIVE
Drying	3 hours off impression	
	18 hours in depth	

Storage life At least 36 months

The product is available in shades: rust and antiqued copper.

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

VOC CLASSIFICATION

Interior / exterior finishing and cladding paints for wood, metal or plastic.

VOC expressed in g / liter of product ready to use

Maximum limit: 130.00 (2010)

VOC of the product: 100.00

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary reports that regulate RUSTIX in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET.

However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.