

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



  
www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia: SPECIALITAÖA SOLVENTE



Prodotto: GUMTIX

DESCRIZIONE

Rivestimento di finitura a base di clorocaucciù e pigmenti inerti fotostabili. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua, basi ed acidi deboli, alla sua facile applicabilità e sovrapponibilità, il film di GUMTIX costituisce il rivestimento ideale per piscine in cemento, pavimentazioni in cemento, strutture in fibrocemento, strutture in acciaio in atmosfera industriale e marina. Non è idoneo al contatto con olii (minerali, vegetali o animali) e solventi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima adesione su ogni superficie.
- Resistente agli agenti atmosferici.
- Resistenza all'abrasione.

IMPIEGO

Su strutture in acciaio, alluminio e lamiera zincata, esposte ad atmosfere da moderatamente ad intensamente corrosive. Grazie alle sue proprietà impermeabilizzanti, il film di GUMTIX è indicato per il trattamento di solette in cemento, sia piane che curve, di terrazze pedonabili in cemento e di coperture in fibrocemento. È indicato per l'impermeabilizzazione di murature sia all'interno (cantine, solai, laboratori, etc.) che all'esterno. Consente il ripristino di vecchie coperture di bitume e di guaine bituminose. È particolarmente indicato per la finitura di campi da tennis in cemento e per la finitura di piscine, sempre in cemento, dove non sia presente la controspinta provocata dall'umidità esterna, come purtroppo si verifica di frequente nelle piscine interrate, quando non adeguatamente impermeabilizzate esternamente.

GUMTIX aderisce a tutti i materiali cementizi anche a base di polimeri sintetici; aderisce direttamente alla vetroresina previa abrasatura.

Non consigliato per PVC nuovo; da valutare su PVC invecchiato, non consigliato su PET e similare. Da valutarsi l'adesione su policarbonato.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con GUMTIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C

Può essere prescritto uno spessore di film diverso da quello suggerito a seconda dello scopo e della zona di impiego.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Ciò altera la resa, influenza il tempo di essiccazione e l'intervallo di ricopertura. Il tempo di essiccazione e l'intervallo minimo di ricopertura variano in funzione del numero di mani applicate e del loro spessore.

Essendo un prodotto termoplastico una prolungata esposizione a temperature superiori a 40° C può dare origine al rammollimento del film. Quando la temperatura diminuisce, il film riacquista le sue proprietà meccaniche.

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, eventualmente con tutti i solventi aromatici, esteri, chetoni, alcoli, non si diluisce con isoparaffinici alifatici dearomatizzati. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE

(a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,33 ± 0.02 Kg./l
Resa (*)	8 ÷ 10 m ² /l mano
Viscosità Brookfield 60rpm	9000-10000cP bianco 3000-4000cP azzurro 7000-8000 cP grigio
Essiccazione	5 ore fuori impronta 12 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle tonalità: BIANCO ÷ GRIGIO ÷ AZZURRO ÷ ROSSO.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano GUMTIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



  
www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Family: SOLVENT-BASED SPECIAL PRODUCTS



Product: GUMTIX

DESCRIPTION

Finishing coating based on chlorinated rubber and photostable inert pigments. Thanks to its characteristics of resistance to atmospheric agents, water, bases and weak acids, to its easy applicability and overlap, the GUMTIX film is the ideal coating for concrete pools, concrete floors, fiber-cement structures, steel structures in an industrial and marine atmosphere. It is not suitable for contact with oils (minerals, plants or animals) and solvents.

MAIN FEATURES

- Excellent adhesion on every surface.
- Resistant to atmospheric agents.
- Abrasion resistance.

USE

On structures in steel, aluminum and galvanized sheet, exposed to moderately to intensely corrosive atmospheres. Thanks to its waterproofing properties, the GUMTIX film is indicated for the treatment of concrete slabs, both flat and curved, of concrete walkable terraces and fiber cement roofing. It is suitable for waterproofing walls both inside (cellars, attics, laboratories, etc.) and outside. It allows the restoration of old bitumen and bituminous sheath covers. It is particularly suitable for finishing concrete tennis courts and for finishing swimming pools, always in concrete, where there is no counter-thrust caused by external humidity, as unfortunately occurs frequently in underground pools, when not adequately waterproofed externally.

GUMTIX adheres to all cementitious materials also based on synthetic polymers; adheres directly to the fiberglass after abrasivation.

Not recommended for new PVC; to be evaluated on aged PVC, not recommended on PET and similar. Adhesion on polycarbonate should be considered.

APPLICATION

The surface to be painted with GUMTIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: for better anchoring and for a longer life, the surface must be carefully degreased with water and soap or washing diluent. Sand and apply one or more coats of product at a distance of at least 12 hours from each other interspersed with a light sanding.

ON PAINTED SURFACES: if the pre-existing paint layer does not recommend complete removal, degrease with water and detergent, rinse. If the existing paints are in the phase of detachment, brush and sand these parts thoroughly, or proceed with the paint stripping with paint stripper. Wash with washing diluent, or with water and soap then apply one or more coats of product interspersed with light sanding.

Recommended applications: by brush, roller.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant.

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



A film thickness other than that suggested according to the purpose and the area of use may be prescribed. This alters the yield, influences the drying time and the overcoating interval. The drying time and the minimum overcoating interval vary according to the number of coats applied and their thickness.

As a thermoplastic product, prolonged exposure to temperatures above 40 ° C may cause the film to soften. When the temperature decreases, the film regains its mechanical properties.

DILUTION

The product is to be used as such, possibly with all aromatic solvents, esters, ketones, alcohols, does not dilute with dearomatized aliphatic isoparaffinic. A careful mixing of the PRIMA product and DURING the APPLICATION is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment. Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1,33 ± 0.02 Kg./l
Yield (*)	8 - 10 m2 / l
Brookfield viscosity 60rpm	9000-10000cP white 3000-4000cP blue 7000-8000 cP gray
Drying	5 hours off impression 12 hours deep
Storage life	At least 36 months

The product is available in shades: WHITE - GRAY - LIGHT BLUE - RED.

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary signs that regulate GUMTIX in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.