

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia: SPECIALITÀ DALL'ACQUA



Prodotto: METALTIX

DESCRIZIONE

Prodotto pronto all'uso, per interno ed esterno. Riproduce il tipo effetto del ferro battuto nelle 5 diverse tonalità. Dona una pregevole finitura antichizzante. Indicato per decorazione di manufatti in metallo come cancellate, ringhiere, arredi da giardino.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima adesione.
- Buona resistenza.
- Effetto antiruggine.

IMPIEGO

Metallo (leghe e lamiera zincata previa abrasivazione), ferro nuovo e non, previa asportazione della ruggine; legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con METALTIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 18 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura. Se la superficie presenta ruggine occorre asportarla previa carteggiatura.

SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone; quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



CARATTERISTICHE FISICHE

(a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,3 0.02 Kg./Lt.
Resa (*)	8 m2/l per mano
Viscosità	Brookfield 5000-9500 cP rot.5 vel.20
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle tonalità: colori a cartella.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

CLASSIFICAZIONE VOC

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :

Limite massimo : 150,00 (2007) - 130,00 (2010)

VOC del prodotto:100

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano METALTIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Family: WATER SPECIALTIES



Product: METALTIX

DESCRIPTION

Ready to use product, for inside and outside. Reproduces the effect type of wrought iron in 5 different shades. It gives a valuable anti-aging finish. Suitable for decoration of metal artifacts such as railings, railings, garden furniture.

MAIN FEATURES

- Excellent adhesion.
- Good resistance.
- Anti-rust effect.

USE

Metal (alloys and galvanized sheet after abrasivation), new and non-iron, after removal of rust; wood, masonry, plastic (excluding PE and PPE).

APPLICATION

The surface to be painted with METALTIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: for a better anchorage and for a longer life, the surface must be carefully degreased with water and soap or washing diluent. Sand and apply one or more coats of product at a distance of at least 18 hours from each other interspersed with a light sanding. If the surface has rust, remove it after sanding.

ON PAINTED SURFACES: if the pre-existing paint layer does not recommend complete removal, degrease with water and detergent, rinse. If the existing paints are in the phase of detachment, brush and sand these parts thoroughly, or proceed with the paint stripping with paint stripper. Wash with washing diluent, or with soap and water; then apply one or more coats of product interspersed with light sanding.

Recommended applications: brush, roller, immersion, spray, airless.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as it is. A careful mixing of the PRIMA product and DURING the APPLICATION is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1,3	0.02 Kg./Lt.
Yield (*)	8 m ²	/ l per coat
Viscosity	Brookfield 5000-9500 cP	rot.5 vel.20

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Drying 5 hours off impression
18 hours in depth
Storage life At least 36 months

The product is available in shades: colors in a folder.

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

VOC CLASSIFICATION

Interior / exterior finishing and cladding paints for wood, metal or plastic.

VOC expressed in g / liter of product ready for use:

Maximum limit: 150.00 (2007) - 130.00 (2010)

Product VOC: 100

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary reports that regulate METALTIX in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.