TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397

www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992

Cert. n° 4680/01/IS

Famiglia: SPECIALITAôALLLôACQUA

Prodotto: BRILLANTIX

DESCRIZIONE
Smalto pronto allôuso, non ingiallente, con ottima resistenza alle intemperie, può essere applicato su manufatti destinati allôesposizione in ambiente urbano, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. Consigliato per la decorazione di cancellate, porte ed infissi, dona al supporto un pregevole effetto brillante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Ottima adesione.
- Buona resistenza allôingiallimento.
- Buona brillantezza.
- Effetto antiruggine.

IMPIEGO
Metallo (leghe e lamiera zincata previa abrasivazione), ferro nuovo e non, previa asportazione della ruggine; legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

APPLICAZIONE
La superficie da verniciare con BRILLANTIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 18 ore lôuna dallôaltra intervallate da una leggera carteggiatura. Se la superficie presenta ruggine occorre asportarla previa carteggiatura.

SU SUPPORTI GIAôVERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone; quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Condizioni dellôambiente e del supporto:
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante
Temperatura dellôambiente: min. 10°C / max 35°C
Umidità relativa dellôambiente: < 75%
Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE
Il prodotto è da impiegare tal quale. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE lôAPPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO
In ambiente fresco e ben ventilato. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397

www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992

Cert. nº 4680/01/IS

CARATTERISTICHE FISICHE
(a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,15 □ 0.02 Kg./l bianco e grigio
	1,10 □ 0.02 Kg./l altri colori
Resa (*)	8 ï 10 m2./l per mano
Viscosità	Brookfield r5 v20 6000-10000cP
Essiccazione	5 ore fuori impronta
	18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle tonalità: colori a cartella.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

CLASSIFICAZIONE VOC
Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo: 150,00 (2007) - 130,00 (2010)
VOC del prodotto: 100

PRECAUZIONI
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano BRILLANTIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare lâapplicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. Eô comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare lâapplicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397

www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992

Cert. n° 4680/01/IS

Family: WATER SPECIALTIES

Product: BRILLANTIX

DESCRIPTION
Ready-to-use enamel, non-yellowing, with excellent weather resistance, can be applied on products for urban, rural, coastal and industrial exposure of medium aggressiveness. Recommended for the decoration of gates, doors and fixtures, gives the support a valuable bright effect.

MAIN FEATURES
- Excellent adhesion.
- Good resistance to yellowing.
- Good brilliance.
- Anti-rust effect.

USE
Metal (alloys and galvanized sheet after abrasivation), new and non-iron, after removal of rust; wood, masonry, plastic (excluding PE and PPE).

APPLICATION
The surface to be painted with BRILLANTIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: for a better anchorage and for a longer life, the surface must be carefully degreased with water and soap or washing diluent. Sand and apply one or more coats of product at a distance of at least 18 hours from each other interspersed with a light sanding. If the surface has rust, remove it after sanding.

ON PAINTED SURFACES: if the pre-existing paint layer does not recommend complete removal, degrease with water and detergent, rinse. If the existing paints are in the phase of detachment, brush and sand these parts thoroughly, or proceed with the paint stripping with paint stripper. Wash with washing diluent, or with soap and water; then apply one or more coats of product interspersed with light sanding.

Recommended applications: brush, roller, immersion, spray, airless.

Environmental and support conditions:
The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant
Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C
Relative humidity of the environment: <75%
Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION
The product is to be used as it is. A careful mixing of the PRIMA product and DURING the APPLICATION is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE
In a cool and well-ventilated environment. Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397

www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992

Cert. n° 4680/01/IS

PHYSICAL CHARACTERISTICS
(at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1,15 □ 0.02 Kg./l white and gray
	1,10 □ 0.02 Kg./l other colors
Yield (*)	8 - 10 m2./l per coat
Viscosity	Brookfield r5 v20 6000-10000cP
Drying	5 hours off impression
	18 hours in depth

Storage life At least 36 months

The product is available in shades: colors in a folder.

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

VOC CLASSIFICATION
Interior / exterior finishing and cladding paints for wood, metal or plastic.
VOC expressed in g / liter of product ready for use:
Maximum limit: 150.00 (2007) - 130.00 (2010)
Product VOC: 100

PRECAUTIONS
In addition to the risk and precautionary reports that regulate BRILLANTIX in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.